

**Instrukcja montażu polimerbetonowych koryt odwodnień klasy D400 wyprodukowanych w Firmie P.P.H.U. "MARKPOL" w Czechowicach-Dziedzicach (Polimerbetonowe korytko odwodnień 1000x250x133 mm z pokrywą żeliwną 497x236x50mm)**



NB 2039  
17

P.P.H.U. MARKPOL

M. Klempka

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Legionów 240 - PRODUCENT

Odwodnienia klasy D 400 mają zastosowanie do odprowadzenia wód z jezdni dróg (włączając ciągi pieszych), pobocza oraz parkingi dla wszelkich samochodów osobowych. W miejscu posiadawienia odwodnienia wykonać wykop powiększający go w sposób umożliwiający uzyskanie zgodnie z rysunkiem wymiarów  $X=200$  mm,  $Y=130$  mm  $Z=200$  mm (Rys. 1 normy PN-EN 1433). Przygotować beton klasy C35/45. Układać odwodnienia w przygotowanym dołku na wcześniej ułożonym betonie klasy C35/45.

Regulacje poziomu wykonywać w trakcie osadzania odwodnienia.

Połączenia odwodnień uszczelniać klejem mrozoodpornym np. firmy Ceresit CX 5. Poprzez nałożenie kleju na ściankę czołową odwodnienia i docisnięcie kolejnym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości odwodnienia.

W miejscu odprowadzenia wody do kanalizacji montować studzienki w sposób analogiczny do odwodnień z odpowiednim uzupełnieniem betonem różnicy między studzienką a odwodnieniem. Przy instalowaniu odwodnienia sprawdzić prostoliniowość oraz szczelność połączeń.

**Informacja na temat bezpieczeństwa:** montaż odwodnień powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu przez wykwalifikowaną firmę budowlaną zajmującą się montażem odwodnień liniowych. Dla bezpieczeństwa ruchu należy trwale mocować ruszty – odwodnienia zawsze muszą mieć przykrytą pokrywą. Nie stosować odwodnień bez pokryw.

**Substancje niebezpieczne:** brak w wyrobie substancji o których mowa w Art. 31 lub Art. 33 rozporządzenia WE 1907/2006.

PN-EN 1433:2005, PN-EN 1433:2005/2007 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszeo i kołowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.

**Kod identyfikacyjny wyrobu:** 1000/250/133/D400/PB

**Zastosowanie:**

Polimerbetonowe korytko odwodnień D 400 typ M z pokrywą żeliwną do odprowadzenia wód z jezdni dróg (włączając ciągi dla pieszych), pobocza oraz parkingów dla wszelkiego rodzaju pojazdów.

**Klasa wytrzymałości:** D 400

**Materiał:** polimerbeton

**Wymiary:** długość  $L=1000$  mm, szerokość  $b=250$  mm, wysokość  $h=133$  mm

**Wodoszczelność połączeń odwodnień:** szczelne

**Pokrywa żeliwna:** długość  $L=497$  mm, szerokość  $b=236$  mm, wysokość  $h=50$  mm

**Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych:** 1000/250/133/D400/PB

Data produkcji: